162 PRIMAPRENE PLUS

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU FERMES

ASSURE UN PONT D'ADHERENCE

PREPARATION DES SUPPORTS

LES "PLUS" PRODUIT

- **Assure un pont d'adhérence**
- **Augmente la résistance à l'arrachement du ragréage**
- **Facilite l'hydratation de l'enduit**
- **Application murs et sols**

PROPRIETES

Primaire d'accrochage destiné à créer un pont d'adhérence sur supports lisses ou fermés, 162 PRIMAPRENE PLUS présente une grande polyvalence.
Il améliore la dureté et l'état de surface du support et évite le bullage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

Supports admissibles

- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton
- Elément préfabriqué
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)
- Plancher Rayonnant Electrique
- Chape asphalte (type AI1)
- Ancien carrelage
- Peinture poncée
- Dalle plastique rigide
- Trace de colle
- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/CTB-S)
- Parquet collé
- Parquet à lames(1)

(1) si lames jointes

Produits associés

- Enduit de lissage
- Ragréage autolissant
- Mortier autonivelant
- Mortier colle
- Colle décoration

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : liquide bleu
- **Densité** : 1 ± 0,1
- **pH** : 8 ± 1
- **Extrait sec** : 40% ± 2%
- **Classement** : ininflammable, non toxique
- **Composition** : dispersion aqueuse de résines synthétiques

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT édités par le CSTB.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Eliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration, les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle non adhérentes ou d'enduit.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas les supports doivent être dépoussiérés.

Planchers bois

- S'assurer en particulier de la rigidité des planchers bois. Les lames instables de parquet posées sur lambourdes ou les panneaux bois, seront parfaitement fixées à l'ossature. Les éléments désolidarisés seront remplacés ou vissés solidement.
- Eliminer les vernis, cires ou encaustiques par un ponçage à sec.

Carrelages et peintures

- Dépolir les peintures brillantes et les carrelages émaillés. Les poussières seront aspirées.
- Eliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique) à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.

Préparation du produit

162 PRIMAPRENE PLUS est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Application

- La mise en œuvre s'effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support. Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- Temps de séchage : 1 à 3 h selon la nature du support, la température et l'humidité relative.
- 162 PRIMAPRENE PLUS peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher, c'est-à-dire quand son aspect est passé de laiteux à transparent.
- Le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h, dans le cas contraire réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Nettoyage produit frais : à l'eau.
- Nettoyage produit sec à la vapeur.
- Port des gants et lunettes recommandé.
- Ne pas appliquer en bassins et piscines.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation du produit.

CONSOMMATION

80 à 200 g/m² suivant la nature du support.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Visé dans les Avis Techniques des ragréages.
- Certification CSTBat.

Documentation technique 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com